

## SCHEDA TECNICA

# DOMOPRO **WASH** PITTURA LAVABILE



PER  
INTERNO



DILUIZIONE  
5-10%



RESA PER  
MANO  
13 m²/L



RICOPERTURA  
DOPO  
4-5 ORE

## DESCRIZIONE

Pittura murale all'acqua lavabile bianca per interni.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buon punto di bianco
- Buona copertura, classe 2 secondo la EN 13300
- Buona lavabilità, resistenza all'abrasione umida, classe 3 secondo EN 13300
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## ASPETTO

OPACO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico                | 1,50 ± 0,05 kg/l                                                  |
| Residuo secco in peso (110°C) | 61% ±2                                                            |
| Viscosità                     | 400-500 P (spindle 5 – speed 3)                                   |
| Resa teorica                  | 10 -13 m2 /l per strato in funzione delle condizioni del supporto |

|                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tempi di essiccazione (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali) | Secco al tatto in 1 ora. Ricopribile in 4-5 ore |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto - teme il gelo)                    | 12 mesi                                         |

## DILUIZIONE

5% - 10% acqua

## APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con MURSAN PRO. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

### FISSATIVO

1 x ACRYL-FIX - fissativo all'acqua opportunamente diluito in base alle condizioni delle superfici

1 x ACRYL-FIX AP - fissativo all'acqua acrilico ad alta penetrazione

### FINITURA

2 x ECO-LAVABILE

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

## SPECIFICHE CAPITOLATO

Pitturazione interna con idropittura lavabile a basso impatto ambientale. Con residuo secco in peso pari a circa 61% ± 2, peso specifico di 1,50 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 10-13 m2/l per strato.

LE INFORMAZIONI FORNITE RIFLETTONO LE NOSTRE CONOSCENZE PIÙ ACCURATE IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE E AGLI UTILIZZI DEL PRODOTTO. UNICOLOR S.R.L. NON DETIENE ALCUN POTERE SULLE CONDIZIONI E SULLA QUALITÀ DEL SUBSTRATO, NÉ SULLE NUMEROSE VARIABILI CHE POSSONO INCIDERE SULL'IMPIEGO E SULL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI. PERTANTO, UNICOLOR S.R.L. DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI. EVENTUALI TEST SPERIMENTALI SONO EFFETTUATI A RISCHIO DELL'UTILIZZATORE.

